

Messung der Rauchentwicklung
von schwerentflammabaren
Baustoffen im Brandschachtversuch
und Bewertung der Ergebnisse.
Abschlußbericht

T 2039

T 2039

Dieser Forschungsbericht wurde mit modernsten Hochleistungskopierern auf Einzelanfrage hergestellt.

Die in dieser Forschungsarbeit enthaltenen Darstellungen und Empfehlungen geben die fachlichen Auffassungen der Verfasser wieder. Diese werden hier unverändert wiedergegeben, sie geben nicht unbedingt die Meinung des Zuwendungsgebers oder des Herausgebers wieder.

Die Originalmanuskripte wurden reprotochnisch, jedoch nicht inhaltlich überarbeitet. Die Druckqualität hängt von der reprotochnischen Eignung des Originalmanuskriptes ab, das uns vom Autor bzw. von der Forschungsstelle zur Verfügung gestellt wurde.

© by Fraunhofer IRB Verlag

Vervielfältigung, auch auszugsweise,
nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Verlages.

Fraunhofer IRB Verlag
Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau

Postfach 80 04 69
70504 Stuttgart

Nobelstraße 12
70569 Stuttgart

Telefon (07 11) 9 70 - 25 00
Telefax (07 11) 9 70 - 25 08

E-Mail irb@irb.fraunhofer.de
www.baufachinformation.de



**FORSCHUNGS- UND
MATERIALPRÜFUNGSANSTALT
BADEN-WÜRTTEMBERG - OTTO-GRAF-INSTITUT -**

FMPA

7000 STUTTGART 80 (VAIHINGEN)
Pfaffenwaldring 4
Fernsprecher (0711) 685-1

**Abschlußbericht
über das
Untersuchungsvorhaben**

**"Messung der Rauchentwicklung von schwerentflammablen
Baustoffen im Brandschachtversuch und Bewertung der Ergebnisse"**

**Auftraggeber: Institut für Bautechnik
-IV 1-5-447/85-**

Berichterstatter:

**Dipl.-Holzwirt Jagfeld
Dipl.-Ing.(FH) Müller**

**Bearbeitungs-Nr. 16-76100
Stuttgart, den 22. Februar 1988**



FORSCHUNGS- UND
MATERIALPRÜFUNGSANSTALT
BADEN-WÜRTTEMBERG - OTTO-GRAF-INSTITUT -

FMPA

7000 STUTTGART 80 (VAIHINGEN)
Pfaffenwaldring 4
Fernsprecher (0711) 685-1

Abschlußbericht
über das
Untersuchungsvorhaben

**Messung der Rauchentwicklung von
schwerentflammablen Baustoffen im
Brandschachtversuch
und
Bewertung der Ergebnisse**

Auftraggeber: Institut für Bautechnik
-IV 1-5-447/85-

Berichterstatter:
Dipl.-Holzwirt Jagfeld
Dipl.-Ing- (FH) Müller

Bearbeitungs-Nr. 16-76100
Stuttgart, den 22. Februar 1988

1. Vorbemerkung

Brennbare Baustoffe entwickeln im Brandversuch auch Rauch. Nach DIN 4102 Teil 1 Abs. 6.1.3 i) sind bei Brandschachtversuchen im Prüfbericht "Beobachtungen über die Rauchentwicklung" aufzuführen. Diese Beobachtungen waren bisher subjektiv. Um eine gewisse Einheitlichkeit in der Beschreibung der Rauchdichte zwischen den für offizielle Brandschachtversuche zugelassenen Prüfanstalten zu sichern, wurde in einem bereits 1971 gefaßten Beschuß des "Sachverständigenausschusses für das Brandverhalten von Baustoffen" (PA-III) festgelegt, die Rauchentwicklung in den Prüfbericht mit folgenden 4 Abstufungen zu vermerken

- 1 - Sehr geringe Rauchdichte**
- 2 - Mäßige Rauchdichte**
- 3 - Starke Rauchdichte**
- 4 - Sehr starke Rauchdichte**

Trotz dieser einheitlich verwendeten Stufen blieben die Angaben zweifelhaft, da

- die Grenzen zwischen den Stufen verbal nicht beschreibbar
- von Beobachter zu Beobachter unterschiedlich und nicht reproduzierbar beurteilt wird
- die Rauchentwicklung während der Versuchszeit von 10 Minuten nicht gleichmäßig verläuft
- heller Rauch unkritischer als dunkler Rauch bewertet wird
- die Rauchentwicklung durch die Brandschachtfenster in Probenhöhe schlecht gesehen werden kann.

Aus den Schwierigkeiten der verbalen Beschreibung der Rauchentwicklung heraus haben einige Prüfanstalten bereits vor vielen Jahren im Brandschachtabluftkamin eine Lichtmeßstrecke eingebracht und die aufgenommene Sichttrübungskurve bei der verbalen Beschreibung der Rauchentwicklung zur Hilfe genommen.

Nachdem in den letzten Jahren eine einheitliche Lichtmeßstrecke bei den Prüfanstalten eingeführt worden ist, die nunmehr auch im Entwurf DIN 50 055 beschrieben ist, bietet sich an, auch die Angaben über die Rauchentwicklung zu objektivieren, indem aus den Rauchmeßkurven, die bei jedem Brandschachtversuch aufgenommen werden -, die Realdefinition für die o. a. 4 Abstufungen der Rauchentwicklung abgeleitet werden.

2. Aufgabenstellung

Im Zeitraum eines Jahres sollten bei allen Brandschachtversuchen die an schwerentflammabaren Baustoffen mit positivem Ausgang durchgeführt werden, zusätzliche Rauchdichtemessungen erfolgen. Für die Messungen sollte die vorhandene Meßwert-Erfassungsanlage und das bereits 1985 installierte Lichtmeßsystem, Typ "ME 82", nach DIN 50 055 (zur Zeit Entwurf) verwendet werden. Die aufgezeichneten Brandversuchsdaten (Verlauf der Rauchgastemperatur und der Rauchdichten) sollten nach Art und Verwendung des Versuchsmaterials in Baustoffgruppen eingeteilt werden. Die Auswertung der Rauchentwicklungskurven sollte baustoffbezogen und global vorgenommen werden.

3. Versuchseinrichtungen

3.1. Brandschacht mit Lichtmeßstrecke

Die Versuche erfolgten im Brandschacht nach DIN 4102 Teil 1 mit der Lichtmeßstrecke nach Entwurf DIN 50 055 (Lichtmeßsystem ME 82 der Fa. Maurer, Kohlberg). Hierzu sind zur Brandschachtinnenseite hin offene Rohre von 50 mm Ø für Meßlichtgeber und Meßlichtempfänger eingebaut, die mittels tangential zugeführter Spülluft von je 25 l/min (insgesamt 50 l/min) rauchfrei gehalten werden. Zwischen Meßlichtgeber bzw. Meßlichtempfänger und den am Brandschacht befestigten Rohren sind flexible Manschetten angeordnet.

3.2. Meßwerterfassung

Für die Meßwerterfassung steht uns eine rechnergesteuerte Vielstellen-Meßanlage, Typ "OPTILOG" zur Verfügung. Die Anlage besitzt 40 analoge Eingangskanäle für Temperaturmessungen mit beliebigen Thermoelementen sowie 20 analoge Eingangskanäle für Gleichstromspannungen mit 6 Meßbereichen zwischen + 30 mV und + 10V. Die NiCr-Ni-Thermoelemente für die Temperaturmeßstellen im Brandschacht und das Lichtmeßsystem "ME 82" mit Spannungsausgang 0 bis 1 V sind an die Meßwert erfassungsanlage angeschlossen. Durch das Versuchsprogramm des Rechners werden bei jedem Brandschachtversuch folgende Daten aufgezeichnet bzw. errechnet:

- Bearbeitungsnummer und Probenbezeichnung
- Baustoffgruppe des Versuchsmaterials
- Temperaturen: Rauchgas, Zuluft, Schachtwand
- Rauchdichte:
 - a) Meßwerte während der Beflammmung bis 10. Versuchsminute
 - b) Meßwerte nach Ende der Beflammmung, 10. bis 11. Versuchsminute
 - c) Integral der Meßwerte während und nach Ende der Beflammmung

Beim Versuchsablauf werden die Temperatur- und Rauchdichte-Meßstellen im Sekundenzyklus abgefragt. Die Datensicherung für die Auswertung und Archivierung der Versuchsdaten erfolgt auf Disketten.

4. Durchführung der Brandschachtversuche und Einteilung der Versuchsdaten in Baustoffgruppen

Für das Untersuchungsvorhaben konnten zwischen August 1986 und Februar 1987 676 B1-Brandschachtversuche aufgenommen werden von denen 663 in Baustoffgruppen fielen, die 5 und mehr Versuchsergebnisse aufwiesen. Bei Baustoffgruppe E1 "PS-Hartschaum" wurden nur 13 Versuche über 10 Minuten durchgeführt und ausgewertet.

Mehr als weitere 100 Versuche konnten wegen eindeutig positiven Verlaufs bereits nach 5 Minuten abgebrochen werden. Die Brandschachtversuche wurden an Baustoffen im Rahmen von orientierenden Vorprüfungen, Hauptprüfungen zur Erlangung eines Prüfbescheides und Überwachungsprüfungen nach DIN 4102, Klasse B 1 durchgeführt.

Negative Versuchsergebnisse mit Rauchgastemperaturen >200 °C oder Restlänge 0 cm wurden ausgeschlossen. Lediglich wenige Versuche mit Rauchgastemperaturen >200 °C und Restlänge <15 cm (knapp negativ) wurden belassen.

Die Einsortierung der Versuchsdaten nach Art und Verwendung des Probenmaterials in Baustoffgruppen erfolgte in Anlehnung an das Prüfbescheid-Verzeichnis (Verzeichnis der Prüfzeichen für nichtbrennbare Baustoffe, schwerentflammbare Baustoffe und Textilien, Feuerschutzmittel für Baustoffe und Textilien) des IfBt, Berlin. Zusammenstellung 1 Beilage 1 enthält die verwendete Baustoffgruppenliste. Nach Abschluß der Aufnahme wurden zur Auswertung nur solche Baustoffgruppen ausgewertet, die mit mindestens 5 Versuchsergebnissen belegt waren.

5. Versuchsergebnisse

5.1. Darstellung der Versuchsdaten von 3 verschiedenen Baustoffgruppen

In den nachfolgenden Abbildungen 1 bis 3, Beilagen 2 bis 4, sind exemplarisch die Versuchsdaten aller zu 3 verschiedenen Baustoffgruppen gehörenden Brandschachtversuche dargestellt. Die Rauchgastemperaturen und die Rauchentwicklung sind über der Zeitachse von 0 bis 11. Versuchsminute eingezeichnet.

Abbildung 1, Beilage 2, zeigt die 12 Brandschachtversuche der Baustoffgruppe "C1 = Holz- und Holzspanplatten mit Dämmsschichtbildner".

Abbildung 2, Beilage 3, zeigt die 39 Brandschachtversuche der Baustoffgruppe "L1 = Wärmedämmverbundsysteme".

Abbildung 3, Beilage 4, zeigt die 9 Brandschachtversuche der Baustoffgruppe "M3 = Kunststofftapeten".

Aus diesen Abbildungen geht hervor, daß die zur gleichen Baustoffgruppe gehörenden Brandschachtversuche überwiegend charakteristische Verläufe der Rauchgastemperaturen und Rauchdichten aufweisen.

5.2. Auswertung der Baustoffgruppen

Für jede erfaßte Baustoffgruppe mit mehr als 5 Brandschachtversuche wurden die Versuchsdaten wie folgt aufbereitet und in den Beilagen 5 bis 39 dargestellt:

a) Tabelle "XX" beinhaltet folgende Meßwerte jedes Versuchs sowie die

Mittelwerte für die gesamte Baustoffgruppe:

- Versuchs-Nr.¹⁾
- Rauchgastemperatur
 - max. Wert
 - Versuchszeitpunkt, wann max. Wert erreicht
- Rauchdichte bei Beflamung (0 bis 10. Minute)
 - max. Wert
 - Versuchszeitpunkt, wann max. Wert erreicht
 - Integral, Angabe in % min

¹⁾ Die Versuchsnummern wurden nach der Rangfolge bezüglich des Integralwertes der Rauchdichte bei Beflamung vergeben.

- Rauchdichte nach Ende der Beflammmung (10. bis 11. Minute)

max. Wert

Integral, Angabe in % min

- b) Abbildung "XX-1" zeigt in Zeitabhängigkeit die bei der Baustoffgruppe aufgetretene Bandbreite der Rauchgastemperaturen und der Rauchdichten sowie deren Mittelwertsverläufe.
- c) Abbildung "XX-2" zeigt die Verteilung der Versuchsanzahl bezogen auf die max. Rauchdichte, wobei die Rauchdichteskala von 0 bis 100 % in 10 %-Schritten unterteilt ist.
- d) Abbildung "XX-3" zeigt die Verteilung der Versuchsanzahl bezogen auf das Rauchdichteintegral. Die Integralskala ist in 100er Schritten von 0 bis 500 % min und den Bereich >500 eingeteilt. 1000 % min ist der rechnerisch größte Integralwert für die Rauchdichte bei Beflammmung.

5.3. Gesamtübersicht über die Ergebnisse

In Zusammenstellung 1, Beilage 40, sind die Ergebnisse der Abbildungen "XX-2" in Tabellenform zusammengefaßt.

Zusätzlich wurde die Häufigkeit der max. Rauchdichtewerte bezogen auf die Gesamtzahl aller in das Untersuchungsvorhaben einbezogenen Brand- schachtversuche errechnet.

Danach lag bei 52 % aller Versuche das Maximum der Rauchentwicklung unter 20 %, jedoch bei 23 % der Versuche zwischen 80 und 100 %.

In Zusammenstellung 2, Beilage 41, sind die Ergebnisse der Abbildungen "XX-3" zusammengefaßt. Auch hier wurde die Häufigkeit der Integralwerte bezogen auf die Gesamtzahl aller Brandversuche errechnet. Bei 72 % aller Versuche betrug der Integralwert < 100 % min (100 % min = 10 % vom rechnerischen Maximalwert).

Rd. 10 % der Versuche waren extrem starke Rauchentwickler mit Integralwerten ≥ 400 % min. Diese sehr starken Raucher verteilen sich auf 7 von insgesamt 35 erfaßten Baustoffgruppen und zwar PUR-Hartschaum, PVC hart massiv oder geschäumt, Schläuche und Platten aus Synthesekautschuk, Kernverbunde mit Kern aus PUR-Hartschaum oder PVC hart.

6. Bewertung der Versuchsergebnisse

Wie bereits in Abs. 5.1 gezeigt, weisen bei vielen Baustoffgruppen die Einzelbaustoffe gleichartige Kurvenverläufe für Rauchgastemperatur und Rauchentwicklung auf. Je nach Baustoffgruppe liegen die Maxima bei unterschiedlichen Versuchszeiten. Bei einigen Baustoffgruppen ist auch mit einem erheblichen Anstieg der Rauchentwicklung nach Beendigung der Beflammlung (Nachqualmen) zu rechnen, das aber im folgenden nicht weiter behandelt wird.

Das Maximum der Lichtschwächung des Meßstrahls zeigt die momentane Stärke der Rauchentwicklung an, sagt aber nichts über die gesamte Rauchmenge aus, die in den 10 Versuchsminuten des simulierten Entstehungsbrandes entstanden ist. Wie beim Vergleich der Abb. XX-2 mit XX-3 in den Beilagen 5 bis 39 festzustellen ist, gibt es bei vielen Baustoffgruppen keine Korrelation zwischen Maximum und Integral. Das wird z. B. besonders deutlich bei der Gruppe D2 (beschichtete Gewebe), deren Einzelstoffe in der Regel zwar ein sehr hohes Rauchdichtemaximum aufweisen, in der gesamt entwickelten Rauchmenge aber vergleichsweise harmlos sind (Abb. D2-2 mit D2-3 in Beilage 11).

Auch die Häufigkeitsverteilung von Rauchmaxima und Rauchintegralen aller Versuche - wie in den Zusammenstellungen 2 und 3, Beilagen 40 und 41, zahlenmäßig dargestellt - ist unterschiedlich. Darauf beruht auch ein Teil der bisherigen Schwierigkeiten bei der visuellen Beurteilung des Rauchs.

Da nicht eine kurzzeitig sehr starke Rauchentwicklung, sondern die beim Entstehungsbrand insgesamt entwickelte Rauchmenge zu Schwierigkeiten bei Flucht infolge Sichtbehinderung führen kann, ist es sinnvoll, für die Beurteilung der Rauchentwicklung bei brennbaren Stoffen nur das Integral der Rauchdichte heranzuziehen.

7. Vorschlag für eine Realdefinition der Rauchentwicklung

Die Rauchentwicklung soll auch weiterhin in 4 Klassen gestuft sein. Das maximal mögliche Integral der Rauchdichte bei 10 min Versuchsdauer beträgt 1000 % min. Wir schlagen in Anlehnung an den verbalen Sinngehalt der bisherigen Abstufungsbezeichnungen folgende Einteilung dieses Feldes vor.

Klasse RE ¹	Integral der Rauchdichte % min	bisherige Bezeichnung
1	0 bis 50	sehr gering
2	>50 bis 200	mäßig
3	>200 bis 400	stark
4	>400	sehr stark

¹ RauchEntwicklung

Bei Anwendung dieser Klasseneinteilung fallen von den untersuchten 663 Baustoffen

61 % in Klasse RE1

19 % " " RE2

10 % " " RE3

10 % " " RE4

In die Klasse RE4 Baustoffe mit sehr starker Rauchentwicklung - fallen PUR-Hartschaum (E3), Isolierschläuche aus Synthesekautschuk (F2), massive und geschäumte PVC hart-Platten (G1 und G2), Kernverbunde mit Kern aus PUR Hartschaum oder PVC hart (K1 und K4).

Wir schlagen weiterhin vor, in Prüfberichten im wesentlichen nur die Klasse zu nennen und die Meßwerte des Integrals nur als Meßgröße anzugeben und zwar aus folgendem Grund. die Meßwerte sind in ganz erheblichem Umfang von den Verhältnissen der Rauchgasabführung bei den einzelnen Prüfstellen abhängig, sie sind nicht in jedem Fall reproduzierbar. Zahlen spiegeln eine Genauigkeit vor, die bisher nicht gegeben ist. Die Meßwerte sollen lediglich dazu dienen, von der subjektiven Rauchbewertung abzukommen.

Zusammenstellung 1

Liste der Baustoffgruppen

Gruppen-Bezeichnung	Art des Baustoffs	Anzahl der Versuche	Darstellung der Versuchsergebnisse in Beilagen
A	<u>Textile Werkstoffe</u>		
A1	Naturfasergewebe und -Vliese	25	5
A2	Gewebe aus synthetischen Fasern	48	6
B	<u>Papiere</u>	3	--
C	<u>Holz und Holzwerkstoffe</u>		
C1	Holz und Holzwerkstoffe mit Dämmsschichtbildner	12	7
C2	Holz salzimprägniert	0	--
C3	Spanplatten kerngeschützt	19	8
C4	Spanplatten kerngeschützt mit Beschichtung (Furnier, Lack etc.)	36	9
D	<u>Folien</u>		
D1	Dachunterspannbahnen	6	10
D2	Beschichtete Gewebe	34	11
D3	Rohrumhüllungsfolien	6	12
E	<u>Schaumstoffe aus Kunststoff</u>		
E1	PS-Hartschaum	13	13
E2	Phenolharz-Hartschaum	9	14
E3	PUR-Hartschaum	11	15
E4	anderer Hartschaum	0	--
E5	PUR-Weichschaum	0	--
E6	PE-Weichschaum	9	16
E7	anderer Weichschaum	3	--
F	<u>Isolierschläuche</u>		
F1	aus PE-Weichschaum	20	17
F2	aus Synthesekautschuk	29	18
G	<u>Kunststoffplatten</u>		
G1	PVC hart massiv	32	19
G2	PVC hart geschäumt	17	20
G3	Polyolefin	20	21
G4	PC-Platten	16	22
G5	GF-UP-Betonplatten	5	23
G6	Schichtpreßstoff	8	24

Zusammenstellung 1 (Fortsetzung)

Gruppen-Bezeichnung	Art des Baustoffs	Anzahl der Versuche	Darstellung der Versuchsergebnisse in Beilagen
H	<u>Mineralfaserplatten</u>		
H1	MF-Platten mit Kaschierung (z.B. Aluverbundfolie, Vlies)	13	25
H2	MF-Platten ohne Beschichtung	0	--
H3	MF-Akustikplatten	22	26
I	<u>Verbundplatten</u>		
I1	PS-Hartschaum auf A-Träger- Platten	49	27
I2	PS-Hartschaum auf HWL-Platten	1	--
I3	andere Verbundplatten	3	--
K	<u>Kernverbunde</u>		
K1	Kern PUR, Deckschicht Metall	49	28
K2/3	andere Verbundplatten	19	29
K4	Kern PVC, Deckschicht Alu	14	30
L	<u>Wärmedämmverbundsysteme</u>		
L1	EPS-Hartschaum mit Putz	39	31
L2	PUR-Hartschaum mit Putz	2	--
L3	EPS-Hartschaum mit Flach- verblender	5	32
M	<u>Wandbeläge</u>		
M1	Kunstharzputz	13	33
M2	Flachverblender	1	--
M3	Kunststofftapete	9	34
M4	Textiltapete	19	35
M5	Gewebe mit Anstrich	14	36
N	<u>Beschichtungen auf Metall</u>		
N1	Antidröhnmassen	6	37
N2	andere Massen	10	38
O	<u>Fugendichtungen</u>		
O1	Fugendichtungsmassen und -bänder	7	39
	alle Baustoffe zusammen	676	




Abb.: 1 - Gruppe C1




Abb.: 2 - Gruppe L1




Abb., 3 - Gruppe M3

TABELLE : A1

Versuch :		Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung			Rauchdichte nach Beflamung		
Nr.		max. Wert		max. Wert	Integralwert		max. Wert	Integralwert	
		°C	min:sec	%	min:sec	**min	%	**min	
:	1	115	6:29	19	0:09	2	0	0	0
:	2	113	9:09	19	0:21	4	0	0	0
:	3	110	9:40	33	0:09	4	0	0	0
:	4	111	8:32	22	0:17	5	0	0	0
:	5	113	7:42	13	0:17	5	0	0	0
:	6	114	7:40	17	0:18	5	0	0	0
:	7	106	9:58	29	0:08	5	0	0	0
:	8	116	9:31	62	0:06	5	0	0	0
:	9	100	2:05	40	0:06	5	0	0	0
:	10	107	7:52	56	0:06	5	0	0	0
:	11	96	1:50	63	0:06	6	0	0	0
:	12	105	9:58	39	0:10	7	0	0	0
:	13	115	6:58	51	0:11	7	0	0	0
:	14	113	8:59	52	0:07	7	0	0	0
:	15	116	9:51	76	0:07	7	0	0	0
:	16	114	8:37	43	0:11	8	0	0	0
:	17	114	10:00	42	0:10	8	0	0	0
:	18	110	7:07	43	0:24	9	0	0	0
:	19	114	0:23	39	0:20	10	0	0	0
:	20	112	9:37	47	0:20	10	0	0	0
:	21	113	9:33	45	0:21	10	0	0	0
:	22	108	10:00	40	0:12	11	0	0	0
:	23	109	9:16	51	0:12	12	0	0	0
:	24	112	10:00	64	0:10	14	0	0	0
:	25	111	8:12	63	0:12	16	0	0	0
:	MITTEL-								
:	WERTE =	111	--:--	43	0:12	7	0	0	0




Abb.: A1-1




Abb.: A1-2




Abb.: A1-3

TABELLE : A2

Versuch :		Rauchgas-Temperatur	:	Rauchdichte bei Beflamung			:	Rauchdichte nach Beflamung		
Nr.	:	max. Wert	:	max. Wert	Integralwert	:	max. Wert	%	Integralwert	:
		°C	min:sec	%	min:sec	**min				
:	1	111	8:27	1	0:05	2	0	:	0	:
:	2	112	7:53	1	0:06	2	0	:	0	:
:	3	112	8:46	2	0:10	2	0	:	0	:
:	4	104	9:48	2	0:15	2	0	:	0	:
:	5	109	8:39	1	0:13	2	0	:	0	:
:	6	112	9:44	4	0:12	2	0	:	0	:
:	7	119	9:11	4	0:07	2	0	:	0	:
:	8	115	9:23	2	0:17	2	0	:	0	:
:	9	113	9:59	2	0:15	2	0	:	0	:
:	10	111	9:37	11	0:13	2	0	:	0	:
:	11	115	9:07	2	0:11	3	0	:	0	:
:	12	112	9:42	1	0:20	3	0	:	0	:
:	13	112	8:31	1	0:20	3	0	:	0	:
:	14	107	9:08	3	0:10	3	0	:	0	:
:	15	106	9:22	2	0:09	3	1	:	0	:
:	16	113	8:10	3	0:10	3	0	:	0	:
:	17	110	9:52	2	0:27	3	0	:	0	:
:	18	109	9:48	1	0:33	3	0	:	0	:
:	19	113	8:47	1	0:45	3	0	:	0	:
:	20	108	9:53	1	0:21	3	0	:	0	:
:	21	113	9:53	1	0:13	3	0	:	0	:
:	22	116	9:53	3	0:15	3	0	:	0	:
:	23	114	8:40	1	0:11	3	0	:	0	:
:	24	117	9:32	1	0:07	3	0	:	0	:
:	25	112	8:09	1	0:19	3	0	:	0	:
:	26	113	9:57	3	0:14	3	0	:	0	:
:	27	121	8:34	3	0:12	3	0	:	0	:
:	28	115	9:38	9	0:17	3	0	:	0	:
:	29	110	9:00	5	0:13	4	0	:	0	:
:	30	109	7:15	1	0:35	4	1	:	0	:
:	31	111	8:32	1	1:21	4	1	:	0	:
:	32	112	9:42	1	0:27	4	0	:	0	:
:	33	107	8:41	4	0:18	4	0	:	0	:
:	34	115	8:21	4	1:55	4	0	:	0	:
:	35	112	6:16	7	0:29	5	0	:	0	:
:	36	112	10:00	2	0:25	6	1	:	0	:
:	37	114	8:47	7	0:30	6	0	:	0	:
:	38	105	9:08	13	0:13	6	0	:	0	:
:	39	117	8:45	16	0:29	8	0	:	0	:
:	40	116	9:45	13	0:52	10	0	:	0	:
:	41	114	9:18	25	0:43	14	0	:	0	:
:	42	110	8:15	48	0:28	24	1	:	0	:
:	43	107	9:31	30	0:24	25	3	:	0	:
:	44	105	9:16	50	0:28	26	0	:	0	:
:	45	108	7:33	23	4:35	33	5	:	0	:
:	46	123	0:31	87	0:23	35	0	:	0	:
:	47	130	0:31	97	0:25	39	0	:	0	:
:	48	113	9:48	59	0:27	45	0	:	0	:
:	MITTEL-	:	:	12	0:33	8	0	:	0	:
:	WERTE =	112	--:--							




Abb.: A2-1




Abb.: A2-2




Abb.: A2-3

TABELLE : C1

Versuch	Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung		Rauchdichte nach Beflamung	
Nr.	max. Wert		max. Wert	: Integralwert	max. Wert	: Integralwert
	°C	min:sec	%	min:sec	**min	%
1	153	9:52	16	0:30	26	59
2	178	8:57	9	6:27	29	66
3	154	9:26	20	0:24	30	50
4	181	9:59	9	6:57	33	65
5	155	10:00	30	0:21	37	59
6	156	9:44	25	0:28	40	55
7	145	9:58	28	0:31	40	50
8	149	9:01	15	6:06	43	60
9	147	10:00	31	0:29	43	63
10	152	9:50	26	0:23	51	50
11	154	9:58	19	0:24	62	37
12	160	9:59	18	0:34	62	78
MITTEL- WERTE =	157	--:--	21	1:78	41	58
						40




Abb.: C1-1




Abb.: C1-2




Abb.: C1-3

TABELLE : C3

Versuch :		Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung			Rauchdichte nach Beflamung		
Nr.		max. Wert		max. Wert	Integralwert		max. Wert	Integralwert	
		°C	min:sec	%	min:sec	%*min	%	Integralwert	
:	1	114	9:47	1	6:14	6	61	37	:
:	2	158	4:55	4	5:30	15	79	58	:
:	3	118	9:59	4	9:22	21	69	32	:
:	4	140	3:55	5	4:30	23	76	58	:
:	5	103	9:59	4	7:59	23	57	28	:
:	6	154	4:26	5	4:45	24	87	65	:
:	7	134	6:30	4	5:40	24	86	60	:
:	8	114	9:59	4	9:05	24	78	41	:
:	9	121	7:11	4	6:39	24	83	53	:
:	10	139	5:08	4	6:00	25	73	50	:
:	11	129	6:44	4	9:25	25	85	52	:
:	12	124	9:06	5	7:57	28	92	61	:
:	13	112	7:46	4	5:30	28	75	43	:
:	14	113	6:49	5	4:50	33	77	40	:
:	15	121	9:28	6	7:57	38	64	42	:
:	16	125	9:37	6	6:00	39	87	61	:
:	17	129	6:41	12	4:35	72	92	65	:
:	18	125	9:33	21	9:35	79	89	61	:
:	19	129	7:02	14	4:50	82	90	64	:
:	MITTEL-								
:	WERTE =	126	--:--	6	6:43	33	79	51	:




Abb.: C3-1




Abb.: C3-2




Abb.: C3-3

TABELLE : C4

Versuch :		Rauchgas-Temperatur	Rauchdichte bei Beflamung			Rauchdichte nach Beflamung		
Nr.		max. Wert °C	min:sec	%	min:sec	Integralwert %*min	%	Integralwert %*min
1	:	131	6:10	3	5:55	15	70	36
2	:	142	9:45	3	7:52	15	88	55
3	:	130	5:49	4	4:46	16	75	38
4	:	152	2:23	4	4:21	18	70	48
5	:	141	9:55	4	9:25	18	84	53
6	:	146	4:37	3	4:46	19	68	47
7	:	145	4:43	3	5:05	19	68	48
8	:	116	7:52	4	6:33	20	74	41
9	:	147	4:01	4	5:20	21	66	44
10	:	146	4:31	4	4:35	21	69	46
11	:	182	4:04	5	6:00	22	83	65
12	:	170	4:21	4	10:00	22	86	68
13	:	160	4:19	4	4:33	22	74	53
14	:	147	4:47	4	4:54	22	66	47
15	:	166	5:04	5	5:23	23	83	59
16	:	179	4:20	4	4:56	24	86	68
17	:	115	9:32	4	5:50	24	38	24
18	:	166	6:16	6	6:25	25	83	64
19	:	159	4:28	4	6:06	25	81	64
20	:	140	5:25	4	4:55	25	66	44
21	:	183	4:28	5	4:50	26	86	67
22	:	183	3:56	5	4:09	26	84	67
23	:	167	3:49	6	6:00	26	86	67
24	:	187	4:06	5	8:40	27	86	71
25	:	134	4:53	5	4:40	28	67	45
26	:	147	4:46	5	6:12	30	84	65
27	:	162	5:17	7	5:30	30	86	68
28	:	144	5:00	8	5:52	47	67	48
29	:	115	9:15	7	3:12	54	53	38
30	:	137	1:28	19	9:35	62	64	43
31	:	183	1:37	13	9:25	62	56	37
32	:	116	9:56	12	6:37	68	64	42
33	:	132	4:16	18	3:13	78	74	40
34	:	125	3:24	14	4:50	78	80	49
35	:	119	9:12	22	9:15	103	66	45
36	:	161	1:40	22	7:39	133	75	49
MITTEL-								
WERTE =		149	--:--	7	5:83	36	74	51




Abb.: C4-1




Abb.: C4-2




Abb.: C4-3

TABELLE : D1

Versuch : Rauchgas-Temperatur :			Rauchdichte bei Beflamung :			Rauchdichte nach Beflamung :		
Nr.	max. Wert	Integralwert	max. Wert	Integralwert	max. Wert	Integralwert	%	%min
	°C	min:sec	%	min:sec	%	min	%	%min
1	111	9:44	1	1:15	0	0	0	0
2	112	8:46	1	0:37	1	0	0	0
3	111	6:17	1	3:25	2	0	0	0
4	107	8:58	1	1:53	3	0	0	0
5	113	9:20	1	0:17	4	0	0	0
6	108	7:57	6	0:21	8	1	0	0
MITTEL-								
WERTE =	110	--:--	2	1:11	3	0	0	0




Abb. D1-1




Abb. D1-2




Abb. D1-3

TABELLE : D2

Versuch :		Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung			Rauchdichte nach Beflamung		
Nr.		max. Wert		max. Wert	Integralwert		max. Wert	Integralwert	
		°C	min:sec	%	min:sec	**min	%	**min	
:	1	131	0:16	99	0:16	22	0	0	:
:	2	109	8:36	96	0:16	25	0	0	:
:	3	128	0:16	100	0:16	25	0	0	:
:	4	113	0:20	96	0:18	27	0	0	:
:	5	111	7:08	70	0:24	27	2	0	:
:	6	108	8:03	33	0:21	31	8	1	:
:	7	120	0:24	99	0:24	32	0	0	:
:	8	104	9:56	93	0:10	33	1	0	:
:	9	115	0:36	93	0:33	36	0	0	:
:	10	113	9:09	46	0:20	37	5	1	:
:	11	118	9:46	41	0:19	37	6	1	:
:	12	105	10:00	84	0:14	42	2	0	:
:	13	106	9:08	71	0:20	44	5	0	:
:	14	103	9:46	67	0:22	49	2	0	:
:	15	122	0:31	98	0:30	51	1	0	:
:	16	168	0:33	99	0:27	52	0	0	:
:	17	106	9:43	63	0:30	56	4	1	:
:	18	124	0:20	100	0:19	59	0	0	:
:	19	112	9:55	73	0:37	65	1	0	:
:	20	104	8:33	69	0:26	72	3	1	:
:	21	124	0:28	74	0:22	75	2	0	:
:	22	118	0:34	81	0:31	77	6	2	:
:	23	122	0:53	79	0:34	88	2	0	:
:	24	105	1:23	69	0:18	97	5	1	:
:	25	119	0:51	92	0:45	101	2	0	:
:	26	125	0:55	92	0:39	103	1	0	:
:	27	109	0:57	90	0:45	109	1	0	:
:	28	121	0:39	91	0:48	119	2	0	:
:	29	121	0:51	86	1:00	128	4	1	:
:	30	103	9:27	94	0:34	132	6	1	:
:	31	108	0:57	91	0:45	134	3	1	:
:	32	124	0:50	95	0:59	137	1	0	:
:	33	105	2:21	94	0:38	206	4	1	:
:	34	134	1:28	90	1:03	207	4	1	:
:	MITTEL-								
:	WERTE =	116	--:--	83	0:32	75	2	0	:





Abb. D2-2




Abb. D2-3

TABELLE : D3

Versuch :			Rauchgas-Temperatur :			Rauchdichte bei Beflamung :			Rauchdichte nach Beflamung :		
Nr.	max. Wert		max. Wert	%		Integralwert		max. Wert	%	Integralwert	
	°C	min:sec		%	min:sec		%*min		%		
1	96	9:57	83	1:06		103		1		0	
2	101	9:36	100	0:32		111		5		2	
3	129	5:29	98	5:25		117		3		2	
4	100	9:37	98	0:47		122		5		4	
5	103	1:35	97	0:47		136		2		1	
6	98	9:35	99	0:46		139		2		1	
MITTEL-											
WERTE =	105	--:--	96	1:34		121		3		2	




Abb.: D3-1




Abb.: D3-2




Abb.: D3-3

TABELLE : E1

Versuch :		Rauchgas-Temperatur :		Rauchdichte bei Beflamung :			Rauchdichte nach Beflamung :		
Nr.	:	max. Wert	:	max. Wert	Integralwert	:	max. Wert	Integralwert	:
:	:	°C	: min:sec	%	min:sec	**min	%	**min	:
:	1	:	110	:	6:49	:	1	:	0:13
:	2	:	108	:	4:10	:	0	:	0:53
:	3	:	106	:	5:59	:	0	:	6:00
:	4	:	106	:	4:28	:	0	:	8:03
:	5	:	107	:	3:55	:	0	:	0:21
:	6	:	112	:	9:09	:	0	:	0:38
:	7	:	113	:	9:01	:	0	:	0:55
:	8	:	106	:	9:16	:	1	:	0:52
:	9	:	111	:	9:34	:	0	:	1:48
:	10	:	112	:	6:10	:	1	:	0:14
:	11	:	104	:	9:27	:	7	:	0:13
:	12	:	120	:	3:54	:	8	:	0:17
:	13	:	104	:	7:52	:	9	:	0:17
:	MITTEL-	:		:		:		:	
:	WERTE	:	109	:	--:--	:	2	:	1:42
:						:	1	:	




Abb.: E1-1




Abb.: E1-2




Abb.: E1-3

TABELLE : E2

Versuch :		Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung			Rauchdichte nach Beflamung		
Nr.	:	max. Wert	:	max. Wert	Integralwert	:	max. Wert	Integralwert	
:	:	°C	: min:sec	%	min:sec	**min	%	**min	
:	1	119	: 9:17	1	0:26	3	6	4	
:	2	121	: 9:05	3	0:39	3	0	0	
:	3	111	: 9:53	1	0:54	3	1	0	
:	4	113	: 9:07	1	0:32	6	1	1	
:	5	107	: 9:45	4	2:04	8	0	0	
:	6	124	: 4:27	10	1:00	15	0	0	
:	7	125	: 9:55	4	0:21	16	7	3	
:	8	114	: 9:10	25	0:37	23	1	0	
:	9	134	: 8:22	8	2:03	25	2	1	
:	MITTEL-	:	:	:	:	:	:	:	
:	WERTE =	119	: --:--	6	0:80	11	2	1	




Abb.: E2-1




Abb.: E2-2




Abb.: E2-3

TABELLE : E3

Versuch :		Rauchgas-Temperatur :		Rauchdichte bei Beflamung :			Rauchdichte nach Beflamung :						
:	:	max.	Wert	:	max.	Wert	:	Integralwert	:	max.	Wert	:	Integralwert
:	Nr.	°C	min:sec	:	%	min:sec	:	%*min	:	%	:	%*min	:
:	1	110	7:10	:	96	0:20	:	229	:	62	:	48	:
:	2	117	2:29	:	99	0:22	:	271	:	3	:	2	:
:	3	119	3:48	:	98	0:13	:	286	:	5	:	3	:
:	4	111	3:05	:	94	0:19	:	316	:	7	:	2	:
:	5	111	2:36	:	96	0:20	:	324	:	8	:	2	:
:	6	115	2:53	:	99	0:14	:	377	:	5	:	3	:
:	7	114	2:48	:	99	0:16	:	421	:	4	:	2	:
:	8	111	3:56	:	100	0:13	:	453	:	7	:	4	:
:	9	117	4:10	:	99	0:19	:	578	:	17	:	9	:
:	10	121	7:02	:	96	0:21	:	674	:	89	:	71	:
:	11	119	7:53	:	96	0:17	:	774	:	98	:	85	:
:	MITTEL-	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	WERTE =	115	--:--	:	97	0:18	:	428	:	28	:	21	:




Abb.: E3-1




Abb.: E3-2




Abb.: E3-3

TABELLE : E6

Versuch : Rauchgas-Temperatur			Rauchdichte bei Beflamung			Rauchdichte nach Beflamung		
Nr.	max. Wert °C	min:sec	max. Wert %	min:sec	Integralwert %*min	max. Wert %	Integralwert %*min	
1	105	0:25	54	0:21	17	0	0	
2	118	9:36	54	0:24	18	0	0	
3	113	7:45	95	0:20	44	16	4	
4	157	8:07	59	0:24	48	7	1	
5	170	0:44	88	0:35	51	5	1	
6	185	0:42	84	0:32	51	0	0	
7	134	0:50	86	0:33	57	4	1	
8	170	3:16	96	0:21	92	4	1	
9	122	5:02	96	0:33	100	3	1	
MITTEL- WERTE =	142	--:--	79	0:27	53	4	1	




Abb.: E6-1




Abb.: E6-2




Abb.: E6-3

TABELLE : F1

Versuch :		Rauchgas-Temperatur :		Rauchdichte bei Beflamung :			Rauchdichte nach Beflamung :		
		max.	Wert	max.	Wert	Integralwert	max.	Wert	Integralwert
		°C	min:sec	%	min:sec	**min	%	**min	
:	1	109	9:57	1	0:20	1	0	0	0
:	2	99	9:47	0	0:18	1	0	0	0
:	3	102	9:55	1	0:15	2	5	1	1
:	4	102	9:38	1	0:10	2	0	0	0
:	5	109	9:56	1	0:50	2	0	0	0
:	6	104	9:42	1	0:42	2	0	0	0
:	7	98	9:51	10	0:16	9	12	3	3
:	8	101	10:00	23	0:22	11	7	2	2
:	9	101	9:54	22	0:22	17	14	5	5
:	10	95	9:57	25	0:22	19	6	1	1
:	11	98	9:35	38	0:20	24	2	0	0
:	12	109	4:09	53	0:21	24	6	1	1
:	13	103	9:58	59	0:22	29	5	1	1
:	14	98	9:40	52	0:23	36	2	0	0
:	15	99	9:49	60	0:20	41	2	0	0
:	16	105	9:38	53	0:36	56	10	3	3
:	17	107	9:21	52	0:21	57	4	1	1
:	18	113	0:32	95	0:28	85	22	7	7
:	19	121	1:17	98	1:08	90	0	0	0
:	20	105	1:12	98	1:02	91	0	0	0
:	MITTEL-								
:	WERTE :	104	--:--	37	0:32	30	5	1	1




Abb.: F1-1




Abb.: F1-2




Abb.: F1-3

TABELLE : F2

Versuch	Rauchgas-Temperatur	Rauchdichte bei Beflamung			Rauchdichte nach Beflammung		
		Nr.	max. Wert	Integralwert	max. Wert	Integralwert	
	°C	min:sec	%	min:sec	%min	%	%min
1	113	0:09	68	0:38	95	5	1
2	103	9:23	65	0:29	96	3	0
3	98	9:59	77	0:58	143	6	2
4	96	1:07	86	0:32	164	5	3
5	98	9:44	78	0:47	180	2	0
6	109	1:04	92	0:45	185	6	4
7	96	2:19	89	0:28	191	17	7
8	104	1:33	94	0:50	194	6	4
9	110	1:15	94	0:55	195	5	2
10	102	1:24	88	0:45	222	8	2
11	111	9:48	99	0:22	232	8	3
12	115	8:59	99	0:11	234	7	3
13	112	9:24	99	0:13	248	9	5
14	103	9:58	87	0:36	269	10	4
15	105	2:12	96	1:37	317	6	2
16	134	4:33	89	1:43	349	39	34
17	115	4:36	98	1:55	365	10	5
18	102	8:47	99	1:27	372	28	18
19	101	6:44	97	1:33	374	12	6
20	103	8:53	86	3:34	385	4	1
21	119	2:30	97	1:27	407	54	38
22	112	7:25	79	2:20	411	35	18
23	115	6:56	100	2:05	418	2	0
24	113	9:55	85	1:35	491	39	23
25	106	8:33	100	2:33	523	24	6
26	110	7:48	96	1:39	527	78	61
27	116	2:47	98	2:25	557	54	33
28	114	9:57	98	1:39	597	88	70
29	114	9:28	98	1:24	630	72	53
MITTEL- WERTE =	109	--:--	91	1:06	323	22	14




Abb.: F2-1




Abb.: F2-2




Abb.: F2-3

TABELLE : G1

Versuch :		Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung			Rauchdichte nach Beflamung		
Nr.	:	max. Wert	:	max. Wert	:	Integralwert	max. Wert	:	Integralwert
:	:	°C	min:sec	%	min:sec	%*min	%	:	%*min
:	1	125	2:26	17	1:24	48	5	:	4
:	2	107	9:52	21	1:42	63	1	:	0
:	3	104	5:33	85	1:11	102	6	:	2
:	4	108	9:55	30	0:58	109	5	:	1
:	5	107	7:21	69	1:28	112	4	:	1
:	6	112	2:33	51	2:16	132	1	:	1
:	7	114	1:38	100	1:32	134	27	:	11
:	8	111	6:39	92	1:11	143	14	:	7
:	9	113	9:59	91	1:08	175	10	:	4
:	10	106	9:20	68	1:10	191	14	:	6
:	11	108	9:55	77	1:25	193	6	:	2
:	12	124	1:31	100	1:24	243	0	:	0
:	13	125	1:27	98	1:22	244	5	:	1
:	14	110	7:25	76	2:52	244	2	:	0
:	15	114	9:55	83	2:15	270	15	:	6
:	16	113	9:50	94	2:10	285	23	:	10
:	17	130	2:27	100	2:23	287	5	:	2
:	18	113	8:50	96	2:10	303	15	:	10
:	19	138	3:17	100	3:15	316	28	:	13
:	20	116	3:03	99	1:34	317	21	:	7
:	21	138	1:44	97	1:42	331	22	:	11
:	22	109	2:08	99	1:56	347	5	:	1
:	23	119	2:01	99	1:41	358	19	:	8
:	24	116	3:34	99	3:04	430	23	:	13
:	25	128	3:47	98	2:07	439	4	:	1
:	26	122	8:10	99	2:15	444	47	:	19
:	27	126	3:55	90	3:45	456	15	:	4
:	28	126	3:20	100	2:59	477	29	:	13
:	29	112	4:41	96	1:41	485	33	:	14
:	30	131	1:44	100	1:38	503	28	:	16
:	31	116	3:37	98	3:05	517	29	:	12
:	32	141	3:25	99	3:14	644	66	:	31
:	MITTEL-	:	:	:	:	:	:	:	:
:	WERTE	:	118	--:--	85	1:82	292	:	7




Abb.: G1-1




Abb.: G1-2




Abb.: G1-3

TABELLE : G2

Versuch : Rauchgas-Temperatur :			Rauchdichte bei Beflamung :			Rauchdichte nach Beflamung :		
Nr.	max. Wert		max. Wert	Integralwert		max. Wert	Integralwert	
	^C	min:sec	%	min:sec	%*min	%	%	%*min
1	108	1:34	68	1:35	93	5	2	
2	111	3:56	79	3:17	188	0	0	
3	108	1:20	86	1:01	234	0	0	
4	115	5:55	91	1:10	254	0	0	
5	129	1:46	99	1:30	255	1	0	
6	126	3:42	90	1:31	318	0	0	
7	113	4:55	84	4:37	334	3	2	
8	131	3:20	96	1:36	388	1	0	
9	117	6:16	96	1:34	446	9	3	
10	123	6:06	91	2:13	470	5	2	
11	115	6:25	87	2:05	507	9	4	
12	114	10:00	98	3:40	643	78	66	
13	124	8:14	91	2:57	670	54	29	
14	120	9:32	84	7:21	685	99	87	
15	127	7:09	98	2:05	701	40	30	
16	118	8:47	89	8:08	724	99	90	
17	141	10:00	99	3:22	840	98	89	
MITTEL-								
WERTE =	120	--:--	90	2:77	456	29	24	




Abb.: G2-1




Abb.: G2-2




Abb.: G2-3

TABELLE : G3

Versuch :		Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung			Rauchdichte nach Beflamung		
Nr.		max. Wert		max. Wert	Integralwert		max. Wert	Integralwert	
		°C	min:sec	%	min:sec	**min	%	**min	
:	1	113	9:37	20	2:36	28	2	0	:
:	2	127	2:56	22	3:05	30	1	0	:
:	3	119	3:33	19	3:29	32	2	1	:
:	4	125	4:18	17	4:11	32	1	0	:
:	5	118	3:25	23	2:55	33	11	1	:
:	6	121	3:35	18	2:38	33	1	0	:
:	7	167	2:56	35	2:56	34	3	1	:
:	8	125	3:40	16	3:10	36	1	1	:
:	9	124	3:50	19	2:42	37	1	0	:
:	10	116	8:00	27	2:50	41	11	3	:
:	11	129	4:15	19	4:03	46	2	1	:
:	12	125	3:35	23	2:50	49	4	1	:
:	13	124	3:41	21	3:15	53	8	7	:
:	14	128	3:04	44	2:47	58	2	1	:
:	15	113	8:05	27	4:48	65	3	1	:
:	16	116	5:24	33	4:43	80	5	1	:
:	17	117	3:17	53	2:37	81	8	1	:
:	18	141	3:45	77	3:52	123	1	0	:
:	19	133	10:00	63	8:50	408	91	31	:
:	20	136	9:32	69	9:27	459	97	36	:
:	MITTEL-								
:	WERTE =	126	--:--	32	3:65	88	13	4	:




Abb. G3-1




Abb. G3-2




Abb. G3-3

TABELLE : G4

Versuch :		Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung			Rauchdichte nach Beflamung									
Nr.	:	max. Wert	:	max. Wert	Integralwert	:	max. Wert	Integralwert	:							
:	:	°C	min:sec	%	min:sec	**min	%	**min	:							
:	1	:	110	:	8:58	:	18	:	1:22	:	29	:	0	:	0	:
:	2	:	112	:	3:57	:	21	:	0:50	:	37	:	2	:	0	:
:	3	:	111	:	9:43	:	20	:	3:36	:	39	:	3	:	0	:
:	4	:	107	:	8:17	:	26	:	1:20	:	44	:	2	:	0	:
:	5	:	114	:	9:46	:	37	:	1:09	:	48	:	2	:	0	:
:	6	:	114	:	5:38	:	15	:	0:58	:	49	:	1	:	0	:
:	7	:	117	:	2:54	:	21	:	1:38	:	51	:	1	:	0	:
:	8	:	109	:	6:53	:	29	:	0:42	:	58	:	3	:	1	:
:	9	:	113	:	4:02	:	21	:	2:34	:	59	:	5	:	0	:
:	10	:	117	:	4:04	:	26	:	2:40	:	66	:	2	:	1	:
:	11	:	114	:	3:02	:	35	:	1:18	:	66	:	3	:	1	:
:	12	:	117	:	6:08	:	24	:	3:17	:	72	:	4	:	1	:
:	13	:	113	:	2:50	:	37	:	1:14	:	72	:	16	:	6	:
:	14	:	113	:	6:40	:	24	:	2:10	:	84	:	6	:	2	:
:	15	:	115	:	3:40	:	39	:	2:45	:	85	:	1	:	0	:
:	16	:	117	:	5:23	:	29	:	2:42	:	104	:	7	:	3	:
:	MITTEL-	:		:		:		:		:						
:	WERTE =	:	113	:	--:--	:	26	:	1:68	:	60	:	4	:	1	:




Abb.: G4-1




Abb.: G4-2




Abb.: G4-3

TABELLE : G5

Versuch : Rauchgas-Temperatur :			Rauchdichte bei Beflamung :			Rauchdichte nach Beflamung :		
Nr.	max. Wert	Integralwert	max. Wert	Integralwert	max. Wert	Integralwert	Integralwert	
	°C	min:sec	%	min:sec	%	min	%	
1	113	9:55	4	9:54	11	55	37	
2	129	10:00	13	10:00	26	68	33	
3	130	10:00	14	10:00	27	62	35	
4	145	10:00	14	9:40	43	54	34	
5	132	10:00	21	9:09	66	57	36	
MITTEL-								
WERTE =	130	--:--	13	9:61	35	59	35	




Abb.: G5-1




Abb.: G5-2




Abb.: G5-3

TABELLE : G6

Versuch :		Rauchgas-Temperatur :		Rauchdichte bei Beflamung :			Rauchdichte nach Beflamung :		
Nr. :		max. Wert	^C	max. Wert	%	Integralwert	max. Wert	%	Integralwert
		min:sec		min:sec		%*min			
:	1	122	8:44	2	8:45	8	17	7	:
:	2	144	10:00	3	3:55	19	22	10	:
:	3	142	9:56	4	7:30	20	20	9	:
:	4	135	9:59	8	10:00	25	51	35	:
:	5	121	2:52	9	6:35	47	58	38	:
:	6	112	10:00	20	4:43	88	8	2	:
:	7	155	7:28	29	4:58	144	57	39	:
:	8	132	8:03	53	7:42	158	64	43	:
:	MITTEL-								
:	WERTE =	133	--:--	16	6:51	64	37	23	:




Abb.: G6-1




Abb.: G6-2




Abb.: G6-3

TABELLE : H1

Versuch :		Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung			Rauchdichte nach Beflamung		
Nr.	:	max. Wert	:	max. Wert	:	Integralwert	max. Wert	:	Integralwert
:	:	°C	min:sec	%	min:sec	**min	%	:	**min
:	1	:	108	:	9:56	:	11	:	0:13
:	2	:	98	:	9:52	:	3	:	0:34
:	3	:	108	:	9:25	:	1	:	0:37
:	4	:	104	:	9:46	:	2	:	0:30
:	5	:	102	:	9:57	:	7	:	0:19
:	6	:	116	:	8:48	:	3	:	5:27
:	7	:	115	:	10:00	:	5	:	0:25
:	8	:	104	:	6:02	:	9	:	4:46
:	9	:	115	:	9:32	:	8	:	4:28
:	10	:	105	:	6:14	:	8	:	3:35
:	11	:	118	:	5:36	:	8	:	4:32
:	12	:	110	:	7:56	:	11	:	4:20
:	13	:	118	:	5:32	:	17	:	3:39
:	MITTEL-	:		:		:		:	
:	WERTE =	:	109	:	--:--	:	7	:	2:37
						:	16	:	1
						:		:	1




Abb.: H1-1




Abb.: H1-2




Abb.: H1-3

TABELLE : H3

Versuch	Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung			Rauchdichte nach Beflamung		
	Nr.	max. Wert °C	min:sec	max. Wert %	min:sec	Integralwert **min	max. Wert %	Integralwert **min
1	114	9:58		1	1:11	2	1	0
2	110	9:59		1	1:50	2	0	0
3	107	9:47		1	1:56	2	0	0
4	113	9:33		1	1:23	2	12	10
5	111	9:26		0	4:06	2	0	0
6	111	8:52		1	2:36	3	2	1
7	111	9:18		1	1:58	4	0	0
8	113	9:46		1	0:31	4	2	2
9	113	9:45		1	4:17	4	1	1
10	108	9:21		1	7:45	4	0	0
11	114	9:31		1	8:38	6	4	3
12	113	9:53		2	8:36	6	10	7
13	114	9:55		1	6:29	6	3	2
14	118	9:43		2	6:07	8	4	3
15	117	9:37		2	6:57	8	4	3
16	116	9:56		3	9:32	9	10	9
17	115	8:53		5	5:50	10	1	1
18	116	9:28		2	2:00	11	11	7
19	115	8:50		8	5:00	12	2	2
20	116	9:35		2	1:36	15	3	3
21	117	8:02		9	5:22	17	5	4
22	122	8:22		14	4:36	38	5	4
MITTEL- WERTE =	114	--:--		3	4:26	8	4	3




Abb.: H3-1




Abb.: H3-2




Abb.: H3-3

TABELLE : I1

Versuch	Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung		Rauchdichte nach Beflamung		
Nr.	max. Wert °C	min:sec	max. Wert %	min:sec	Integralwert %*min	max. Wert %	Integralwert %*min
1	89	6:12	0	0:06	0	0	0
2	109	8:45	1	1:09	2	1	0
3	99	9:55	1	0:05	2	0	0
4	101	9:45	1	5:50	3	1	0
5	102	9:59	1	0:05	3	1	0
6	105	9:22	1	0:29	3	0	0
7	105	8:24	1	7:20	4	18	5
8	107	8:52	3	6:16	9	22	4
9	111	9:58	19	0:17	10	1	0
10	110	9:35	4	6:10	11	19	5
11	116	3:35	4	2:51	11	12	1
12	111	7:17	4	5:25	12	17	6
13	110	9:59	8	4:43	12	8	4
14	109	7:06	12	6:41	13	1	0
15	116	7:58	12	7:45	14	1	0
16	105	5:30	9	5:27	19	12	2
17	125	9:58	13	9:58	20	14	3
18	116	3:08	7	2:30	21	12	1
19	112	6:42	7	6:11	21	20	4
20	105	7:51	9	7:32	23	3	0
21	111	9:41	7	8:01	25	29	9
22	104	8:58	11	4:38	26	3	0
23	121	8:05	18	7:38	28	2	0
24	122	2:58	11	2:57	29	11	1
25	124	2:35	12	2:19	30	8	1
26	134	3:35	15	2:45	31	10	1
27	112	7:12	14	6:52	31	8	2
28	110	6:18	13	5:23	32	20	5
29	104	8:09	9	5:32	33	14	2
30	122	3:13	13	2:41	34	9	1
31	114	10:00	14	9:48	36	26	8
32	117	7:47	12	7:33	41	5	1
33	117	5:16	18	5:05	44	13	2
34	124	7:16	11	4:31	44	20	5
35	148	6:40	38	6:32	46	2	0
36	132	7:10	36	7:06	48	2	0
37	121	8:20	23	3:32	49	8	1
38	120	5:20	21	4:46	49	9	1
39	119	6:42	26	4:02	51	15	3
40	125	4:45	24	4:19	57	18	5
41	123	5:30	23	5:09	60	11	1
42	124	6:42	22	6:25	64	2	0
43	140	7:10	30	7:00	65	2	0
44	122	9:47	30	9:26	68	30	8
45	148	6:05	45	6:01	68	1	0
46	164	9:04	34	8:23	73	26	5
47	161	7:35	26	6:06	73	12	3
48	129	4:53	26	2:52	92	11	2
49	166	4:31	50	4:13	103	6	1
MITTEL- WERTE	119	--:--	15	4:89	34	10	2




Abb. I 1-1




Abb. I 1-2




Abb. I 1-3

TABELLE : K1

Versuch	Rauchgas-Temperatur	Rauchdichte bei Beflamung	Rauchdichte nach Beflamung			
Nr.	max. Wert °C	max. Wert min:sec	max. Wert % min	Integralwert **min	max. Wert %	Integralwert **min
1	120	4:30	61	0:25	87	47
2	102	9:55	28	4:35	108	20
3	105	4:28	52	1:25	110	2
4	139	2:10	71	1:55	114	0
5	117	3:10	65	0:39	120	1
6	137	2:41	71	2:21	127	21
7	104	9:54	50	9:52	136	92
8	121	1:57	67	0:54	144	15
9	125	4:31	82	0:41	199	56
10	110	9:51	47	9:18	203	78
11	105	9:58	54	4:26	208	31
12	104	1:46	65	1:42	215	36
13	109	9:53	38	8:18	226	77
14	113	9:08	49	9:10	236	73
15	111	5:02	40	4:16	239	58
16	116	4:43	67	4:05	275	33
17	104	9:47	59	3:19	289	39
18	117	8:17	53	7:00	296	62
19	110	4:34	84	3:42	301	15
20	104	4:44	85	4:25	313	18
21	122	9:59	78	3:30	317	75
22	116	10:00	61	5:55	339	82
23	102	9:40	73	2:25	341	50
24	114	9:21	64	8:47	342	92
25	110	5:43	68	5:55	342	74
26	113	6:30	80	5:40	364	52
27	101	4:44	86	3:49	372	23
28	98	4:50	71	3:53	376	34
29	146	6:50	80	5:10	381	60
30	149	4:35	86	2:42	386	5
31	123	4:50	71	4:07	391	67
32	120	6:50	71	6:22	405	72
33	114	8:04	72	6:30	406	91
34	124	6:59	85	5:46	407	62
35	109	5:02	95	3:40	425	17
36	128	2:32	89	2:35	426	42
37	140	9:38	76	9:49	442	98
38	112	6:23	78	5:22	448	68
39	138	9:36	72	6:30	453	97
40	128	2:16	87	2:46	472	52
41	134	4:00	95	4:14	483	45
42	115	7:33	68	4:03	512	94
43	136	3:42	93	2:33	533	70
44	115	10:00	82	3:35	539	93
45	117	4:47	91	3:37	583	92
46	120	1:59	88	3:25	612	74
47	128	2:08	92	4:16	632	65
48	143	4:35	99	5:00	749	90
49	153	5:09	100	1:41	899	99
MITTEL-						
WERTE =	119	--:--	72	4:21	354	55
						45




Abb.: K1-1




Abb.: K1-2




Abb.: K1-3

TABELLE : K2

Versuch	Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung			Rauchdichte nach Beflammung		
	Nr.	max. Wert °C	Wert min:sec	max. Wert %	Wert min:sec	Integralwert **min	max. Wert %	Integralwert **min
1	103	9:52	1	1:33	2	1	0	
2	101	9:55	2	9:20	3	7	3	
3	105	9:58	7	0:09	4	9	6	
4	104	9:15	3	9:56	6	11	7	
5	108	9:56	5	9:55	8	24	10	
6	98	9:55	5	9:53	13	36	26	
7	94	9:46	8	10:00	13	20	15	
8	131	0:51	8	2:34	14	4	1	
9	104	5:13	13	4:49	24	7	4	
10	118	1:38	18	1:35	31	6	2	
11	111	9:54	16	7:29	38	25	21	
12	130	9:58	52	9:58	66	56	35	
13	139	1:42	98	1:36	75	6	2	
14	112	9:25	18	8:50	79	34	9	
15	147	1:49	96	1:44	84	12	2	
16	102	9:55	37	0:53	100	46	42	
17	136	7:56	61	7:52	147	49	33	
18	138	9:48	49	9:25	193	60	38	
19	155	5:13	62	4:36	240	10	7	
MITTEL- WERTE =	118	--:--	29	5:65	60	22	14	




Abb.: K2-1




Abb.: K2-2




Abb.: K2-3

TABELLE : K4

Versuch :			Rauchgas-Temperatur :			Rauchdichte bei Beflamung :			Rauchdichte nach Beflamung :		
Nr.	max.	Wert	%	max.	Wert	Integralwert	%	max.	Wert	Integralwert	
	°C	min:sec		%	min:sec	**min		%		**min	
1	131	9:57	30	9:57	104		81		41		
2	115	8:30	20	4:49	126		44		19		
3	160	6:05	100	5:58	430		32		14		
4	129	9:59	77	8:36	451		83		49		
5	168	8:39	100	8:06	460		72		35		
6	171	7:11	100	6:42	472		24		12		
7	129	9:23	92	9:02	479		83		52		
8	144	5:08	98	5:35	484		32		19		
9	151	5:58	100	5:00	563		13		6		
10	149	5:20	100	4:47	564		20		10		
11	144	5:50	100	5:00	567		11		4		
12	123	8:50	83	9:54	585		93		67		
13	141	6:17	100	5:35	600		11		6		
14	106	6:58	97	4:20	724		66		36		
MITTEL-											
WERTE =	140	--:--	86	6:46	472		48		26		




Abb.: K4-1




Abb.: K4-2




Abb.: K4-3

TABELLE : L1

Versuch :	Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung		Rauchdichte nach Beflamung	
Nr.	max. Wert		max. Wert	Integralwert	max. Wert	Integralwert
	°C	min:sec	%	min:sec	%	**min
1	102	9:44	1	9:34	2	16
2	92	10:00	1	0:25	2	10
3	104	9:07	1	4:00	4	1
4	104	9:39	1	5:15	5	1
5	105	9:52	1	4:16	5	2
6	95	9:54	1	5:05	5	2
7	106	3:14	2	4:08	9	3
8	105	3:16	2	5:35	10	18
9	140	2:52	3	3:49	10	2
10	136	2:44	4	3:29	10	4
11	148	2:49	5	2:19	11	5
12	119	2:08	3	3:47	11	4
13	106	2:57	4	2:24	13	5
14	100	3:20	2	2:25	13	10
15	109	2:35	5	2:25	14	4
16	125	2:58	11	2:47	14	3
17	110	3:25	5	2:39	15	6
18	120	3:01	12	2:31	15	3
19	118	6:06	5	5:00	17	17
20	115	3:04	8	2:11	17	15
21	97	3:44	4	5:01	18	13
22	139	3:18	8	4:13	18	12
23	118	2:42	12	2:03	19	5
24	136	3:45	9	2:42	23	14
25	151	3:47	11	2:59	24	8
26	103	4:14	5	3:30	24	14
27	116	3:34	9	2:46	25	14
28	134	3:39	14	3:12	28	7
29	118	3:05	14	2:54	28	12
30	146	4:26	36	5:42	28	14
31	147	3:43	14	3:16	29	13
32	131	3:33	17	3:13	30	10
33	136	4:34	17	3:45	41	4
34	129	4:03	15	3:06	43	6
35	128	4:34	19	5:15	47	8
36	140	5:51	14	6:24	47	14
37	141	5:05	16	6:00	50	16
38	164	5:34	14	6:35	52	25
39	162	4:59	18	4:35	69	25
MITTEL-						
WERTE =	123	--:--	9	3:71	22	9
						8




Abb.: L1-1




Abb.: L1-2




Abb.: L1-3

TABELLE : L3

Versuch :		Rauchgas-Temperatur :		Rauchdichte bei Beflamung :			Rauchdichte nach Beflamung :		
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	Nr.	max. Wert	:	max. Wert	:	Integralwert	:	max. Wert	:
:	:	°C	min:sec	%	min:sec	**min	:	%	**min
:	1	120	6:33	6	4:57	16	:	15	10
:	2	119	6:45	6	4:36	17	:	17	12
:	3	149	9:24	9	5:34	33	:	23	17
:	4	145	8:44	12	6:26	39	:	24	17
:	5	149	8:57	12	6:01	43	:	22	15
:	MITTEL-	:	:	:	:	:	:	:	:
:	WERTE =	136	--:--	9	5:31	30	:	20	14




Abb.: L3-1




Abb.: L3-2




Abb.: L3-3

TABELLE : M1

Versuch :		Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung			Rauchdichte nach Beflamung		
Nr.	:	max. Wert	:	max. Wert	:	Integralwert	max. Wert	:	Integralwert
:	:	°C	: min:sec	%	: min:sec	*min	%	:	*min
:	1	100	: 9:43	0	: 9:03	0	20	:	7
:	2	114	: 8:11	1	: 9:17	3	60	:	34
:	3	120	: 1:27	2	: 0:58	4	6	:	0
:	4	110	: 4:32	2	: 6:15	7	12	:	4
:	5	150	: 5:35	6	: 6:50	8	6	:	2
:	6	105	: 4:53	2	: 6:15	8	16	:	5
:	7	107	: 4:38	1	: 4:53	8	14	:	5
:	8	135	: 4:06	11	: 5:20	9	2	:	1
:	9	162	: 5:22	12	: 7:10	12	8	:	2
:	10	133	: 4:53	3	: 4:20	12	15	:	5
:	11	113	: 4:42	5	: 5:30	19	14	:	4
:	12	139	: 4:35	7	: 4:18	20	10	:	3
:	13	151	: 5:20	13	: 4:45	25	5	:	2
:	MITTEL-	:	:	:	:	:	:	:	:
:	WERTE =	126	: --:--	5	: 5:58	10	14	:	6




Abb.: M1-1




Abb.: M1-2




Abb.: M1-3

TABELLE : M3

Versuch		Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung			Rauchdichte nach Beflamung		
Nr.		max. Wert		max. Wert		Integralwert	max. Wert		Integralwert
		°C	min:sec	%	min:sec	**min	%		**min
1	:	102	: 3:33	: 14	: 0:39	: 21	: 12	:	1
2	:	113	: 2:58	: 84	: 0:23	: 182	: 9	:	2
3	:	115	: 1:15	: 99	: 0:46	: 189	: 12	:	2
4	:	107	: 3:07	: 81	: 0:22	: 195	: 10	:	2
5	:	114	: 3:24	: 99	: 0:42	: 201	: 16	:	3
6	:	115	: 2:52	: 78	: 0:27	: 205	: 9	:	2
7	:	114	: 1:00	: 99	: 0:48	: 209	: 21	:	3
8	:	117	: 4:54	: 96	: 0:52	: 242	: 24	:	4
9	:	112	: 5:00	: 100	: 1:08	: 273	: 15	:	3
MITTEL-									
WERTE =		112	--:--	83	0:45	191	14	:	2




Abb.: M3-1




Abb.: M3-2




Abb.: M3-3

TABELLE : M4

Versuch	Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung		Rauchdichte nach Beflamung		
Nr.	max. Wert		max. Wert	Integralwert	max. Wert	Integralwert	
	°C	min:sec	%	min:sec	%*min	%	%*min
1	103	6:53	0	2:01	1	1	0
2	103	3:13	1	3:10	3	1	0
3	117	2:23	1	5:31	3	1	0
4	106	8:27	1	7:05	3	2	0
5	118	2:36	2	4:40	4	0	0
6	121	3:25	1	4:21	4	1	0
7	106	6:40	1	3:15	4	2	0
8	117	2:10	2	6:25	5	0	0
9	133	1:51	4	5:00	5	0	0
10	109	4:27	3	4:10	5	8	3
11	150	1:46	1	4:15	5	1	0
12	139	3:07	4	4:20	6	0	0
13	107	3:42	24	0:55	11	4	0
14	117	1:46	23	1:37	38	10	2
15	132	1:42	47	1:20	51	9	1
16	117	1:31	61	0:48	55	17	2
17	98	8:40	58	1:09	61	11	2
18	142	1:46	49	1:14	65	9	2
19	128	1:47	59	1:22	75	9	2
MITTEL- WERTE =	119	--:--	18	3:16	21	5	1




Abb.: M4-1




Abb.: M4-2




Abb.: M4-3

TABELLE : M5

Versuch :		Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung			Rauchdichte nach Beflamung		
Nr.		max. Wert		max. Wert	%	Integralwert	max. Wert	%	Integralwert
		°C	min:sec	min:sec		**min			
1	:	103	: 9:44	: 1	: 2:30	: 2	:	1	: 0
2	:	103	: 9:57	: 1	: 1:52	: 3	:	1	: 0
3	:	110	: 3:40	: 1	: 9:39	: 3	:	2	: 0
4	:	98	: 3:18	: 1	: 2:43	: 3	:	2	: 0
5	:	102	: 10:00	: 1	: 5:21	: 3	:	2	: 0
6	:	98	: 9:39	: 3	: 1:36	: 4	:	1	: 0
7	:	103	: 9:23	: 1	: 3:40	: 4	:	4	: 0
8	:	114	: 1:52	: 1	: 1:52	: 4	:	2	: 0
9	:	114	: 1:10	: 2	: 1:04	: 5	:	1	: 0
10	:	105	: 2:04	: 1	: 1:58	: 5	:	5	: 0
11	:	116	: 1:32	: 2	: 2:40	: 5	:	2	: 0
12	:	113	: 2:14	: 3	: 2:45	: 7	:	1	: 0
13	:	125	: 2:52	: 2	: 4:00	: 9	:	7	: 1
14	:	115	: 1:11	: 11	: 0:56	: 28	:	3	: 0
MITTEL-									
WERTE =		109	--:--	2	: 2:80	: 6	:	2	: 0




Abb.: M5-1




Abb.: M5-2




Abb.: M5-3

TABELLE : N1

Nr.	Rauchgas-Temperatur		Rauchdichte bei Beflamung			Rauchdichte nach Beflamung		
	max. Wert °C	Wert min:sec	max. Wert %	Wert min:sec	Integralwert **min	max. Wert %	Wert **min	Integralwert
1	133	9:32	2	8:16	6	48	26	
2	127	8:28	2	9:29	6	39	20	
3	124	7:31	2	8:51	6	1	1	
4	116	6:55	3	5:55	9	12	8	
5	117	3:04	15	2:29	18	0	0	
6	126	2:55	39	2:46	96	15	7	
MITTEL- WERTE =	124	--:--	11	6:04	24	19	10	




Abb.: N1-1




Abb.: N1-2




Abb.: N1-3

TABELLE : N2

Versuch :		Rauchgas-Temperatur :		Rauchdichte bei Beflamung :			Rauchdichte nach Beflamung :		
Nr.		max. Wert		max. Wert	%	Integralwert	max. Wert	%	Integralwert
		°C	min:sec		min:sec	**min		min:sec	**min
:	1	110	9:47	:	1	0:35	2	0	0
:	2	102	9:48	:	1	3:49	3	1	0
:	3	107	1:53	:	6	1:19	5	0	0
:	4	106	9:51	:	2	4:11	5	3	1
:	5	107	9:55	:	8	0:07	6	0	0
:	6	111	0:26	:	11	0:20	7	1	0
:	7	106	5:19	:	12	1:22	8	3	1
:	8	100	8:01	:	9	0:43	10	0	0
:	9	103	9:54	:	10	1:08	12	0	0
:	10	120	6:26	:	17	6:25	31	10	7
:	MITTEL-			:					
:	WERTE =	107	--:--	:	8	1:84	9	2	1




Abb.: N2-1




Abb.: N2-2




Abb.: N2-3

TABELLE : O1

Versuch :		Rauchgas-Temperatur :		Rauchdichte bei Beflamung :			Rauchdichte nach Beflamung :		
:	:	max. Wert	:	max. Wert	Integralwert	:	max. Wert	Integralwert	:
:	Nr.	°C	min:sec	%	min:sec	**min	%	**min	:
:	1	95	9:46	1	0:08	3	1	0	:
:	2	95	9:50	1	6:56	4	12	5	:
:	3	97	9:34	5	8:52	20	12	8	:
:	4	94	9:47	4	9:35	20	22	11	:
:	5	95	9:10	5	10:00	22	21	11	:
:	6	101	9:54	8	10:00	35	15	11	:
:	7	101	10:00	10	8:13	37	22	17	:
:	MITTEL-								:
:	WERTE =	97	--:--	5	7:52	20	15	9	:




Abb.: 01-1




Abb.: 01-2




Abb.: 01-3

Zusamm...ellung 2

Häufigkeit der max. Rauchdichte

Gruppe Bez.:	Anzahl der Versuche mit max. Rauchdichte in % zwischen										Gesamt- anzahl
	0 bis 10	>10 bis 20	>20 bis 30	>30 bis 40	>40 bis 50	>50 bis 60	>60 bis 70	>70 bis 80	>80 bis 90	>90 bis 100	
1	A1	4	2	3	7	4	4	1	—	—	25
	A2	36	4	2	1	1	2	—	—	1	48
	C1	2	4	4	2						12
	C3	16	2	1							19
	C4	29	5	2							36
	D1	6									6
	D2	—	—	—	1	2	—	4	5	19	34
	D3	—	—	—	—	—	—	—	3	5	6
	E1	13									13
	E2	7	1	1							9
	E3	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11
	E6	—	—	—	—	3	—	—	3	3	9
	F1	6	1	3	1	—	5	1	—	3	20
	F2	—	—	—	—	—	—	2	3	17	29
	G1	—	1	1	1	—	1	2	2	22	32
	G2	—	—	—	—	—	—	1	1	5	17
	G3	—	6	7	2	1	1	2	1	—	20
	G4	—	2	10	4						16
	G5	1	3	1							5
	G6	5	—	2	—	—	1				8
2	H1	10	3								13
	H3	21	1								22
	I1	18	16	8	5	1	1				49
	K1	—	—	1	1	3	5	9	11	12	49
	K2/3	8	4	—	1	1	1	2	—	—	19
	K4	—	—	1	1	—	—	—	1	1	14
	L1	23	15	—	1					10	39
	L3	3	2								5
	M1	10	3								13
	M3	—	1	—	—	—	—	—	1	2	5
3	M4	12	—	2	—	2	2	1			19
	M5	13	1	—	1						14
	N1	4	1	—							6
	N2	6	4								10
	O1	6	1								7
		255	85	48	25	18	25	28	27	37	115
	= in %	39	13	7	4	3	3	4	4	6	17
											100

Zusammens...lung 3

Häufigkeit des Integralwertes

Gruppe Bez.:	Anzahl der Versuche mit max. Rauchdichte in % zwischen											Gesamt- anzahl	
	0 bis 50	>50 bis 100	>100 bis 150	>150 bis 200	>200 bis 250	>250 bis 300	>300 bis 350	>350 bis 400	>400 bis 450	>450 bis 500	>500		
1	A1	25										25	
	A2	48										48	
	C1	9	3									12	
	C3	16	3									19	
	C4	28	6	2								36	
	D1	6										6	
	D2	14	10	8	—	2						34	
	D3	—	—	6								6	
	E1	13										13	
	E2	9										9	
2	E3	—	—	—	—	1	2	2	1	1	3	11	
	E6	4	4	1								9	
	F1	15	5									20	
	F2	—	2	1	6	4	1	2	4	3	5	29	
	G1	1	1	6	3	3	3	5	1	3	3	32	
	G2	—	1	—	1	1	2	2	1	1	1	17	
	G3	12	5	1	—	—	—	—	1	1	—	20	
	G4	6	9	1								16	
	G5	4	1									5	
	G6	5	1	1	1							8	
3	H1	13										13	
	H3	22										22	
	I1	38	10	1								49	
	K1	—	1	7	1	6	3	7	6	7	3	49	
	K2/3	11	4	2	1	1					5	19	
	K4	—	—	2	—	—	—	—	1	5	6	14	
	L1	36	3									39	
4	L3	5										5	
	M1	13										13	
	M3	1	—	—	3	4	1					9	
	M4	14										19	
	M5	14										14	
	N1	5	1									6	
	N2	10										10	
	O1	7										7	
5		404	75	39	16	22	12	18	13	17	15	32	663
6	= in %	61	11	6	2	3	2	3	2	3	2	5	100



FORSCHUNGS- UND
MATERIALPRÜFUNGSANSTALT
BADEN-WÜRTTEMBERG - OTTO-GRAF-INSTITUT -

FMPA

Research programm: "Measuring of the development of smoke of 'schwerentflammbar' materials in the 'Brandschacht'-test and evaluation of the results"

Summary

In fire tests combustible materials develop smoke. Performing 'Brandschacht'-tests according to DIN 4102 part 1, it is required to indicate in the test report the observations about the development of smoke. Up to now these observations were done subjectively by visual inspection and, thus, the evaluation became difficult. Since in the last years the light measuring system for testing smoke development described in DIN 50055 had been introduced in the testing institutes, it was planned to carry out measurements during 'Brandschacht'-tests with this equipment mounted into the smoke outlet of the 'Brandschacht'. Thus, it is possible to objectivate the indications upon smoke development.

Smoke obscuration curves were taken from 663 tests upon materials within one year. The mean value and the range of the smoke development were calculated and registered separately for the different material groups, as well as the frequency of the measured maximum smoke densities and the smoke density integral.

For the evaluation of the smoke development the following smoke development classes were proposed.

Class	integral of the smoke density % x min	verbal designation	frequency of the appear- ance during the tests %
1	0 to 50	very low	61
2	> 50 to 200	moderate	19
3	> 200 to 400	strong	10
4	> 400	very strong	10

To the classes of material with very strong smoke development belong PUR-expanded plastics (even sandwich panels), slabs and hoses of synthetic caoutchouc and PVC-slabs.



FORSCHUNGS- UND
MATERIALPRÜFUNGSANSTALT
BÄDEN-WÜRTTEMBERG - OTTO-GRAF-INSTITUT -

FMPA

Programme de recherches: "Mesure du développement de la fumée de matériaux 'schwerentflammbar' dans l'essai au 'Brandschacht' et évaluation des résultats

Résumée

Dans l'essai de feu les matériaux combustibles développent de la fumée. Selon DIN 4102, partie 1, chapitre 6.1.3 i) il est nécessaire, en ce qui concerne les essais au 'Brandschacht' d'indiquer dans le rapport d'essai "les observations sur le développement de la fumée". Jusqu'à maintenant ces observations ont été fait subjectivement par contrôle à vue, c'est pourquoi ils étaient difficiles à évaluer. Etant donné que dans les dernières années le système de mesure de la lumière décrit dans la DIN 50055 a été introduit dans les instituts d'essai, il a été prévu de réaliser avec cet équipement monté dans la conduite de fumée du 'Brandschacht' les mesures pendant les essais au 'Brandschacht' sur des matériaux 'schwerentflammbar' pour objectiver les dates sur le développement de la fumée.

Au cours d'une année on a pris des courbes d'obscurcissement par la fumée dans 663 essais sur des matériaux. Les valeurs moyennes et la portée des courbes de développement de la fumée ont été calculées et enregistrées séparément pour les différents groupes de matériaux ainsi que la fréquence des densités de fumée mesurées et l'intégrale de la densité de fumée.

Pour l'évaluation du développement de la fumée les classes de développement de fumée suivantes sont proposées.

Classe	intégrale de la densité de fumée % x min	désignation verbale	fréquence des différentes classifications %
1	0 à 50	très bas	61
2	50 à 200	modéré	19
3	200 à 400	fort	10
4	400	très fort	10

A la classe de matériaux avec un développement fort de fumée appartiennent les plastiques expansés-PUR (même panneaux sandwich), plaques et tuyaux en caoutchouc synthétique et plaques-PVC.